

damentaliter probiert vnnnd versucht werden / was sie eigentlich für Metallen führen auch wie villerley vnd wie viel eines jedwedern.

Diesen ersten Puncten nun war zu machen vnd zu beweisen / daß die Erhe süglich durch das Erden Saltz zu probiren, willich einen anfang machen vnd anzeigen / auff was weise solches geschieht : Erstlich so pulverisire das Erhe ganz klein vnnnd gart / es sey gleich O. D. oder H. Erh vnnnd mische zu einem Centner deß probier Gewichtes / 3. oder 4. Centner calcinirten oder figirten Salpeter, mische beyde vndereinander / thue selben in einen guten Tigel lege einen teckel dar auff setze den Tigel auff ein füßlein / in einen solchen Schmelzofen / wie er im 4. theil Furnorum beschriben / lasse das Feuer allgemach angehen vnnnd lasse das Erh mit dem Fluß im Tigel wol fließen / wie Wasser / gieße es auß in ein groß Pecten / laß erkalten / schlage den König davon / ist es Gold: D. Z. oder H. so wege denselben auff der probier waage / so findestu wieviel ein Centner Erh O. D. Z. oder H. helt. NB. O. vnnnd Z. lassen sich auff diese weis / nicht probiren / dann das O. ist zu vnflüssig in einem solchen kleinen Feuer / das Z. aber verbrant sich zu Schlackhen / wegen deß Saltzes. NB. Kommen aber die O. vnd D. Könige nicht fein herauß / halten entweder Z. oder H. bey sich / so muß man solche auff

A iiii

einer